

IMPRÄGNIERUNG

EINER NEUEN oder AUFGEARBEITETEN SAUNA MIT LAHTI

Anleitung zur Imprägnierung einer neuen o. aufgearbeiteten Sauna

Die nachfolgenden Schritte sollen Ihnen auf einfache Art und Weise aufzeigen, wie Sie Ihre Sauna richtig imprägnieren um einen optimalen Schutz vor Wasser- u. Schweißflecken, sowie sonstigen Verschmutzungen zu erreichen.

1. Schritt Reinigen

Alle Hölzer die geschützt werden sollen mit SaunaHolz-GrundReiniger PURUVESI nebelfeucht abwischen. Dazu empfehlen wir einen Microfaserlappen mit PURUVESI gut anzufeuchten und die Hölzer abzuwischen. Die Hölzer sollten danach keinesfalls nass erscheinen. Nur feucht abwischen um den Staub zu entfernen, der noch von der Produktion oder vom schleifen übrig geblieben ist. **Dieser Schritt ist sehr wichtig und darf keinesfalls ausgelassen werden !**

2. Schritt Imprägnieren

Sobald das Holz trocken ist (bei nebelfeucht abgewischten Hölzern kann dieser Schritt umgehend erfolgen) kann nun mit der Imprägnierung des Holzes begonnen werden. Die Imprägnierung mit OULUJÄRVI kann gewischt, gesprüht oder gerollt werden. Wir empfehlen den Auftrag der Imprägnierung mit der Wischmethode. Der von uns angebotene Schwamm (schwarzer Puck) ist speziell dafür entwickelt wurden. Füllen Sie sich 1-2 cm hoch OULUJÄRVI in eine handelsübliche Maler-Farbwanne, tauchen Sie den Schwamm kurz ein und wischen Sie mit langen Zügen über das Holz. Das Holz sollte nass sein, aber nicht "schwimmen", Pfützenbildung vermeiden. Der Verbrauch liegt bei ca. 2 - 2,5 Litern für eine 20 Personen Sauna (beide Durchgänge) und dauert ca. 1 Stunde. Die angegebenen Werte und Zeiten sind bezogen auf Bankeinrichtung ohne Wände.

3. Schritt Trocknen

Die Trocknung zwischen den beiden Durchgängen ist wichtig ! Bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius beträgt die Trocknungszeit ca. 12 Stunden. Bei 35-45 Grad reichen 4 Stunden Trocknungszeit.

4. Schritt Imprägnieren Finish

Nach der Trocknungszeit kann nun der zweite und letzte Durchgang der Imprägnierung erfolgen. Bitte verfahren Sie wie in Schritt 2 ! Der Verbrauch ist jetzt geringer, das das Holz bereits nicht mehr so viel Feuchtigkeit/Imprägnierung aufnehmen kann. Die Sauna kann danach umgehend aufgeheizt und in Betrieb genommen werden.

5. Schritt Unterhaltspflege und Fleckentfernung

Trotz einer korrekt imprägnierten Sauna kann es zu Flecken auf dem Saunaholz kommen z.B. aufliegende Verschmutzungen durch eingetragenen Boden, Selbstbräuner, KörperpflegeÖle, Haarfärbemittel usw. Diese Verschmutzungen dringen nicht mehr so tief ein wie bei ungeschützten Hölzern und können mit PURUVESI SaunaHolz-GrundReiniger (100% biologisch) entfernt werden.

Die 1-2 x wöchentliche Unterhaltspflege sollte mit TAAJUUS Sauna-Unterhaltsreiniger ausgeführt werden.

Für Fragen und kompetente Antworten erreichen Sie uns unter 0152-320 86 115.